


OLI-CELL Schleifgrund 1.44/W

Nitrocelulóзовý bezfarebný rýchlobrúsny základ 1.44/W



Popis produktu

Rýchloschnúci, bezfarebný nitrocelulóзовý brúsny základ, dobre plniaci, vhodný na dyhu a dreveniny všetkých druhov. V spojení s vhodným vrchným lakom spĺňa požiadavky odolnosti slinám a potu. Neobsahuje formaldehyd.

Vlastnosti

- bezfarebný
- vhodný na striekanie aj polievanie
- rýchloschnúci
- výdatne plniaci
- dobre brúsiteľný

Oblasť použitia

Vhodný predovšetkým na priemyselnú aj remeselnú povrchovú úpravu dyhy a všetkých bežných drevín vo vnútornom prostredí.

Technické údaje

Viskozita(DIN nádobka, 4mm, 20°C)	ca. 40 s
Doba spracovania:	-
Riedenie:	OLI-CELL V21 alebo OLI-PUR V 15/E
Tvrdidlo:	-
Miešací pomer:	-

	Lak	Riedidlo
Bod vznietenia:	< 21°C	< 21°C
Trieda nebezpečnosti:	A I	A I
Skladovateľnosť v originálne uzavretých nádobách a pri teplote < 30°C:	12 mesiacov	12 mesiacov

Označenie

F	F
horľavý	horľavý
Xn	Xn
škodlivý	škodlivý
(xylol,izom. zmesi)	(nafta)

Spracovanie

Vhodný v priemysle a remeselnej výrobe striekaním alebo polievaním.

Vlhkosť dreveniny medzi 8 až 10%.

Striekací povrch musí byť úplne suchý, zbavený nečistoty, mastnoty, oleja a brúsneho prachu.

Odporúča sa odstupňované brúsenie.

Základovanie

Metóda nanášania pri základovaní

	striekanie (nádobka)	Airless	Polievaním
Striekací tlak (bar)	2,5 – 3,5	100 - 150	-
Veľkosť trysky (mm)	1,5 – 2,2	0,23 - 0,28	-
Viskozita (4mm-nádobka) v sek.	20 - 25	25 - 30	30 - 40
Hrúbka nánosu v 1-kroku v g/m ²	80 - 120	80 - 120	80 - 120

Doba schnutia pri +20°C a vlhkosti vzduchu 65% a nátere ca. 100 g/ m²

- na prach 15 minút
- prebrúsiteľné 45 minút

Zvýšenie teploty až do 60°C skracuje dobu schnutia.

Vrchné lakovanie

Všetkými bezfarebnými aj farebnými nitrocelulóзовými OLI lakmi. Metódy nanášania a schnutie uvedené v technickom liste príslušného laku.

Upozornenie

Pred použitím lak dobre premiešajte.

Rýchlobrúsny základ umožňuje rýchle vrchné lakovanie, znižuje savosť dreveniny a spevňuje vlákna.

Vhodný do vnútorného prostredia.

V prípade prelakovania 2-zložkovým PUR lakom neprelakovať vo viacerých vrstvách.

Na prelakovanie nie sú vhodné 1-zložkové tzv.“zapaľujúce“ SH -laky.

Odtiene: hodvábné matný

Balenie: 5 l, 10 l, 30 l

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť. Platnosť: :08.2012

Výrobca: OLI Lacke GmbH, Bahnhofstrasse 22, D-092 44 Lichtenau, Nemecko

Dovoz a distribúcia: CLOU Slovakia, Levočská 4, SK 080 01 Prešov

Tel. 00421-51-771 82 87, clou@clou.sk