



OLI-NATURA YACHT&TEAKÖL (OLEJ NA JACHTY A TEAK)

Tvrdý olej na drevo odolný poveternostným podmienkam, s UV ochranou, vhodný na základné natieranie a ošetrovanie palúb, jácht, terás a záhradného nábytku

OLI-NATURA Yacht & Teaköl je univerzálny olej s veľmi účinnou dlhodobou UV ochranou, určený špeciálne na drevo namáhané poveternostnými podmienkami. Vhodný na základnú povrchovú úpravu a následné ošetrovanie palúb jácht, bazénových okrajov, terás a záhradného nábytku z tvrdej a exotickkej dreveniny, ako aj tlakovo naimpregnovanej mäkkej dreveniny.

Olej dodá drevine odolnosť a podfarbí odtieň a štruktúru dreveniny. Materiál je ľahko spracovateľný a vsiaka hlboko do dreveniny. Odráža slnečné lúče a chráni drevinu pred popraskaním a zošedivením.

Zodpovedá

- EU Decopaint smernici
- DIN EN 71-3 (vhodný na detské hračky)
- DIN 53160 (odolné slinám a potu)
- neobsahuje formaldehydy a arómy
- neobsahuje konzervačné ani biocídne účinné látky, kobalt a oxímý

Oblasť použitia

Na základnú povrchovú úpravu a následné ošetrovanie palúb jácht, bazénových okrajov, terás a záhradného nábytku z tvrdej a exotickkej dreveniny, ako aj tlakom impregnovanej mäkkej dreveniny.

Zloženie

Modifikované rastlinné oleje, ako napr. ľanový olej, izoparafínické uhľovodíky vo farmaceutickej kvalite, bezolovnatá sušina, svetlostálye pôdne a minerálne pigmenty, mikronizovaný dioxid titánu.

Aplikácia

mohérovým valčekom, kefou na olej, bavlnenou handričkou, bielym padom.

Spracovanie

- Optimálne podmienky spracovania sú pri teplote +15 až +35°C (teplota prostredia a materiálu) a 50% vlhkosti vzduchu.
- Nepracujte pri teplote pod +15°C.
- Pred spracovaním olej dobre rozmiešajte alebo pretrepte.
- Nenatierajte vo vlhkom počasi ani na priamom slnku.
- Vždy vykonajte skúšku olejovania.
- Nebezpečenstvo samovznietenia! Nasiaknuté handry, Pady ihneď po použití vyčistite a namočte do vody.
- Ak používate materiál rôznych šarží, zmiešajte všetok materiál dohromady a dobre premiešajte, aby ste predišli možným odtieňovým rozdielom.
- Prebytočný olej z povrchu vždy odstráňte a zabráňte vzniku mokrych kaluží.

Príprava povrchu

- Postupne prebrúste povrch papierom zrnitosti až do 220.
- Povrch musí byť suchý, čistý, zbavený masntôt, oleja a brúsneho prachu. Pri silno znečistenej drevine odporúčame prečistiť čističom na vonkajšiu drevinu OLI NATURA Aussenreiniger.

Spotreba/Výdatnosť

1 - 2 nátery / V závislosti od nasiakavosti dreveniny 40-80 g/m² v jednom nátere (12-25 m²/l).

Natieranie

1. Olej dobre rozmiešajte alebo pretrepte a vylejte na povrch dreveniny. Pri veľkých plochách pracujte po častiach. Olejajte postupne plochu 5-10 m² (40-80 g/m² v závislosti od dreveniny) a okamžite rozotrite olej rovnomerne tenko v smere vlákien.

2. Olej nechajte pôsobiť 20-30 minút, potom ho ešte ručne vpolírujte bielym Padom.

3. Pri veľmi suchej drevine urobte druhý náter.

4. V závislosti od vlhkosti a teploty je olejovaná plocha po 1-2 hodinách suchá proti prachu a po 2-3 dňoch plne vytvrdnutá.

Ošetrovanie a starostlivosť

Na ošetrovanie a starostlivosť použite podľa potreby alebo 2-krát ročne OLI-NATURA Yacht & Teaköl. Na čistenie odporúčame použiť čistič na vonkajšiu drevinu OLI-NATURA Aussenreiniger.

Označenie

Označenie a bezpečnostné údaje sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov príslušného produktu.

Skladovateľnosť

V originálne uzavretých nádobách 24 mesiacov. Teplota uskladnenia a transportu by nemala byť nad +30°C a pod +5°C.

Objednávacie údaje

OLI-NATURA YACHT & TEAKÖL
prírodný (A01397)
teak (A01398)

Veľkosť balenia

1 l / 3 l

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôbiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.
Stav: 03/2017

Výrobca: OLI Lacke GmbH, Bahnhofstrasse 22, DE-092 44

Lichtenau, Nemecko

Dovoz a distribúcia: CLOU SK s.r.o., Levočská 4, SK 080 01

Prešov

Tel. 00421-51-771 82 87, clou@clou.sk