



## OLI- PUR 7.21 1K Mehrschichtlack Rozpúšťadlový jednozložkový vrstvomý lak 7.21 na normálne zaťažovaný nábytok

### Popis produktu

Rozpúšťadlový polyuretánový jednozložkový základový a vrstvomý lak na povrchovú úpravu nábytkových komponentov. Vhodný na povrchovú úpravu všetkých bežných drevín vo vnútornom prostredí ako napr. obývačkový, spálňový nábytok, regály, detský nábytok. Používa sa v remeselnej aj priemyselnej výrobe. Drevinám s otvorenými pórami zabezpečí svetlostálosť.

### Spĺňa normy

- DIN EN 71-3 (norma o ťažkých kovoch)
- DIN 53160 (odolnosť slinám a potu)
- DIN 68861 T1 B (pri vybratých médiách)
- DIN 68861 T1 C (chemická odolnosť)
- odolný krémom, PVC
- neobsahuje APEO
- neobsahuje formaldehyd
- neobsahuje DINP

### Spracovanie

- Pri vnútornej teplote +20°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu.
- Pred použitím dobre premiešajte.
- Nízka vnútorná teplota spomaľuje zasychanie a preschnutie laku.
- Po každom medzibruse pokračujte hneď v ďalších pracovných krokoch.
- Konečná hrúbka náteru: max. 60 µm.

### Príprava povrchu

Povrch dreva určený na opracovanie musí byť úplne suchý, bez nečistôt, oleja, tuku a brúsneho prachu. Postupne prebrúste brusivom zrnitosti 150 – 180 a dobre odstráňte brúsny prach. Čím jemnejší brus, tým sa vlákna po lakovaní menej dvihnú.

### Technické údaje

Riedenie: riedidlom V 15

### Doba schnutia

- na prach 20 minút
- prebrúsiteľné 1 hodina
- stohovateľné 2 - 3 hodiny



### Metóda nanášania:

	striekanie (nádobka)	Airless/Airmix
Striekací tlak (bar)	2,5 – 3,5	100 - 150
Veľkosť trysky (mm)	1,6 – 2,0	0,23 – 0,28
Riedenie (%)	max. 5 %	pripravené na použitie
Viskozita (4mm-nádobka) v sek.	20 - 25	pripravené na použitie

### Lakovanie

- Povrch dreveniny základujte lakom ca. 100 – 120 g/m<sup>2</sup>
- Po 1 hodine schnutia nasleduje odstupňovaný medzibrus zrnitosťou 240/280/320.
- Záverečné lakovanie ca. 100 – 120 g/m<sup>2</sup>

### Veľkosť balenia

OLI-PUR 1K viacvrstvový lak 7.21			Riedidlo V 15
Stupeň lesku	hodvábne matný	hodvábne lesklý	
Obj. číslo	A00002	A00007	A01975
Veľkosť balenia	3 l/10l/ 30l		

Skladovateľnosť v originálne uzavretých nádobách: 12 mesiacov  
Netransportujte a neskladujte pri teplote nižšej ako +5°C a vyššej ako +30°C.

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôbiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.  
Stav: 07/2015

Výrobca: OLI Lacke GmbH, Bahnhofstrasse 22, D-092 44 Lichtenau, Nemecko  
Dovoz a distribúcia: CLOU SK s.r.o., Levočská 4, SK 080 01 Prešov  
Tel. 00421-51-771 82 87, clou@clou.sk